

KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ ALIM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : **YAKUPLU BELEDİYESİ**
Yapı Ruhsat Tarihi ve no. su : **02.07.2007** 2007/62
Yapının Adresi : Yakuplu Beldesi
Pafta / Ada / Parsel No.ları : +++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m2) ve cinsi : **2252** m2 Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok,Kat) : **Temel,Bodrum Kat,Zemin,1Normal Kat,2Normal Kat
3Normal Kat,4Normal Kat,5Normal Kat,6Normal Kat**
Yapı Sahibi : **(A4 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.**
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı : **VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.**
Yapı Müteahhidinin Adı : **ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.**

Yukarda belirtilen yapının; **Temel,Bodrum Kat,Zemin,1Normal Kat,2Normal Kat 3Normal Kat,4Normal Kat,5Normal Kat,6Normal Kat** kısmında 25 / 05 / 2007 tarihinde **KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ** standartlarına uygun olarak alınmıştır.

İş bu tutanak 25 / 05 / 2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Yapı Deneticisi
İnşaat Mühendisi

RASİH BULUT KOCA



Laboratuar Teknisyeni



Yardımcı Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ESPER ÜRÜN



Yapı Müteahhidi

ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.


**ŞENKA İNŞAAT TAAH.
ve TİC.LTD.ŞTİ.**

Yapı M. Mah. M. Akif Ersoy Cad.No:8
Büyükdere / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273663 C00 C00



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	25.05.2007
Alındığı Yer	A4 BLOK **Pafta 419 Ada 26Parsel B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Laboratuvar	0160-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Kayıt No	0160(KR)-1
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor No	28.05.2007
		Rapor Tarihi	28.05.2007
		Deney Tarihi	28.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AİT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	28.05.2007	1011	83	82	154	28.55	29.05	25.5	TEMEL
2	28.05.2007	1016	83	82	138	25.44			
3	28.05.2007	1022	83	82	158	29.17			
4	28.05.2007	1039	83	83	168	31.07			
5	28.05.2007	1024	83	82	148	27.39			
6	28.05.2007	1047	83	83	177	32.69			
1	28.05.2007	1038	83	83	149	27.48	31.52	25.5	BODRUM KAT
2	28.05.2007	1048	83	83	210	38.82			
3	28.05.2007	1041	83	83	142	26.21			
4	28.05.2007	1050	83	83	214	39.58			
5	28.05.2007	1028	83	82	146	27			
6	28.05.2007	1017	83	82	163	30.05			
1	28.05.2007	1046	83	83	158	29.25	30.61	25.5	ZEMİN KAT
14	28.05.2007	1025	83	82	181	33.39			
15	28.05.2007	1017	83	82	158	29.19			
16	28.05.2007	1040	83	83	172	31.77	29.53	25.5	1 NORMAL KAT
17	28.05.2007	1032	83	82	149	27.56			
18	28.05.2007	1021	83	82	158	29.27			
19	28.05.2007	1024	83	82	198	36.6	32.81	25.5	2 NORMAL KAT
20	28.05.2007	1034	83	83	166	30.69			
21	28.05.2007	1018	83	82	168	31.13			

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{EK}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{SK}>f_{EK}+3=33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skor} 'nın % 85'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3: Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliği çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5: Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6: Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:



ONAYLAYAN:

Deney Sorumlusu

MUSTAFA BULUTKURU
İNS. MÜHENDİSİ

ASLI GİBİDİR

Nazım AYDIN
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Deneyi
Belge No: 5128

 Yeni Mah. Çimen Sok. No:24 BAĞCILAR İSTANBUL Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18 Faks:0212 630 36 04	KAROT NUMUNESİ BASINÇ DAYANIM RAPORU (İLKE Rapor No: DR.11/A)			Belge No:57	Belge No 12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	25.05.2007
Alındığı Yer	A 4 BLOK	Laboratuvar	0160-IST
	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0160(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	28.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Denev Tarihi	28.05.2007


SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı fSil.100 (N/mm ²)	Denev Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	28.05.2007	1041	83	82	167	30.86	30.58	25.5	3.KAT
2	28.05.2007	1016	83	82	167	30.96			4-A AKSI KOLON
3	28.05.2007	1037	83	82	162	29.92			4-G AKSI KOLON
1	28.05.2007	1012	83	82	169	31.21	32.97	25.5	8-F AKSI KIRIŞ
2	28.05.2007	1049	83	83	153	28.37			13-D AKSI PERDE KOLON
3	28.05.2007	1046	83	83	213	39.33			4-D AKSI PERDE KOLON
1	28.05.2007	1005	83	82	146	27.04	29.23	25.5	6-B AKSI KIRIŞ
2	28.05.2007	1032	83	82	165	30.5			10-A AKSI PERDE KOLON
3	28.05.2007	1056	83	83	163	30.15			3-F AKSI PERDE KOLON
1	28.05.2007	1044	83	83	168	31.11	28.58	25.5	8-B AKSI KIRIŞ
2	28.05.2007	1013	83	82	149	27.59			10-D AKSI KOLON
3	28.05.2007	1047	83	83	146	27.04			7-D AKSI KOLON
1									6-F AKSI KIRIŞ
2									
3									
4									

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

- Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.
- Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.
- Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltamaz,üzerinde değişiklik yapılamaz.
- Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.
- Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.
- Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:  Mesut BUZKURT İNŞ. MÜHENDİSİ	ONAYLAYAN:  Nazim AYDIN İnşaat Mühendisi Laboratuvar Deneyiçisi Belge No: 5128
--	--

ASLI GİBİDİR


Nazim AYDIN
 İnşaat Mühendisi
 Laboratuvar Deneyiçisi
 Belge No: 5128

**KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ
ALIM TUTANAĞI**

İlgili İdare (Belediye / Valilik)	: YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve no. su	: 02.07.2007 2007/62
Yapının Adresi	: Yakuplu Beldesi
Pafta / Ada / Parsel No.ları	: ++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m2) ve cinsi	: 2252 m2 Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok,Kat)	: Temel,Bodrum Kat,Zemin,1Normal Kat,2Normal Kat 3Normal Kat,4Normal Kat,5Normal Kat,6Normal Kat
Yapı Sahibi	: (A7 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı	: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı	: ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarda belirtilen yapının; **Temel,Bodrum Kat,Zemin,1Normal Kat,2Normal Kat 3Normal Kat,4Normal Kat,5Normal Kat,6Normal Kat** kısmında 27 / 05 / 2007 tarihinde **KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ** standartlarına uygun olarak alınmıştır.


İş bu tutanak 27 / 05 / 2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Yapı Deneticisi
İnşaat Mühendisi

RASİH BULUT KOCA



Laboratuvar Teknisyeni



Yardımcı Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi


ESPER ÜRÜN



Yapı Müteahhidi

ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

**ŞENKA İNŞAAT TAAH
TD.ŞTİ.**
Güzelyalı / Ersoy Cad.No: 1
Yakuplu / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 293 000 0000






Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	27.05.2007
Alındığı Yer	A7 BLOK	Laboratuvar	0162-İST
	**Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0162(KR)-1
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1020	83	82	170	31.49	30.86	25.5	TEMEL
2	29.05.2007	1014	83	82	142	26.29			
3	29.05.2007	1054	83	83	200	37.02			
4	29.05.2007	1052	83	82	179	33.04			
5	29.05.2007	1015	83	82	153	28.22			
6	29.05.2007	1043	83	82	158	29.14			
1	29.05.2007	1012	83	82	148	27.26	29.51	25.5	BODRUM KAT
2	29.05.2007	1026	83	82	165	30.46			
3	29.05.2007	1034	83	82	148	27.41			
4	29.05.2007	1022	83	82	181	33.52			
5	29.05.2007	1008	83	82	177	32.75			
6	29.05.2007	1031	83	83	139	25.68			
1	29.05.2007	1055	83	83	213	39.34	31.92	25.5	ZEMİN KAT
14	29.05.2007	1030	83	83	157	29.07			
15	29.05.2007	1018	83	82	148	27.36			
16	29.05.2007	1054	83	83	173	32.07	28.43	25.5	1 NORMAL KAT
17	29.05.2007	1059	83	83	138	25.51			
18	29.05.2007	1049	83	83	150	27.7			
19	29.05.2007	1052	83	82	164	30.4	28.13	25.5	2 NORMAL KAT
20	29.05.2007	1042	83	83	142	26.33			
21	29.05.2007	1011	83	82	150	27.65			

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{EK}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{EK}+3=33 \text{ N/mm}^2$

ASLI GİBİDİR

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz,üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

Mesut BOZKURT
İNŞ.MÜHENDİSİ

Deney Sorumlusu



ONAYLAYAN:

Nazım AYDIN
İnş. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5126



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	27.05.2007
	A 7 BLOK	Laboratuvar	0162-İST
Alındığı Yer	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kayıt No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0162(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	29.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Denev Tarihi	29.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüğü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	29.05.2007	1023	83	82	171	31.67	33.72	25.5	3.KAT
2	29.05.2007	1018	83	82	180	33.25			8-C AKSI PERDE
3	29.05.2007	1036	83	83	196	36.23			4-A AKSI PERDE
1	29.05.2007	1025	83	82	137	25.41	28.36	25.5	4.KAT
2	29.05.2007	1024	83	83	158	29.25			4-A-B AKSI DÖŞEME
3	29.05.2007	1009	83	82	164	30.4			8-D' AKSI KOLON
1	29.05.2007	1060	83	83	165	30.5	31.82	25.5	5.KAT
2	29.05.2007	1026	83	82	189	34.88			1-B-C AKSI DÖŞEME
3	29.05.2007	1021	83	82	163	30.08			4-A-B AKSI DÖŞEME
1	29.05.2007	1028	83	82	142	26.2	28.84	25.5	6.KAT
2	29.05.2007	1044	83	83	161	29.8			6-C AKSI PERDE
3	29.05.2007	1033	83	82	165	30.54			2-3-C AKSI PERDE
1									4-A-B AKSI DÖŞEME
2									B-C -9 AKSI KOLON
3									1-B-C AKSI PERDE
4									6-D-C AKSI KIRIŞ

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk} > f_{Ek} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz,üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:	Mesut BOZKURT İNŞ.MÜHENDİSİ	ONAYLAYAN:	Nazim AYDIN İnş. Mül. Laboratuvar Denetçisi Belge No: 5128
Deney Sorumlusu			

ASLI GİBİDİR

Nazim AYDIN
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128