

**KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ
ALIM TUTANAĞI**

İlgili İdare (Belediye / Valilik)	: YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve no. su	: 02.07.2007 2007/62
Yapının Adresi	: Yakuplu Beldesi
Pafta / Ada / Parsel No.ları	: +++++F21d24d2c / 419 / 26
Yapı İnşaat Alanı (m2) ve cinsi	: 2252 m2 Betonarme/Çerçeve
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok,Kat)	: Temel,Bodrum Kat,Zemin,1Normal Kat,2Normal Kat 3Normal Kat,4Normal Kat,5Normal Kat,6Normal Kat
Yapı Sahibi	: (A8 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı	: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcahhidinin Adı	: ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarda belirtilen yapının; **Temel,Bodrum Kat,Zemin,1Normal Kat,2Normal Kat 3Normal Kat,4Normal Kat,5Normal Kat,6Normal Kat** kısmında 28 / 05 / 2007 tarihinde **KAROT BASINÇ DAYANIM DENEY NUMUNESİ** standartlarına uygun olarak alınmıştır.

İş bu tutanak 28 / 05 / 2007 tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca ilgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Yapı Deneticisi
İnşaat Mühendisi

RASİH BULUT KOCA



Laboratuvar Teknisyeni



Yardımcı Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi

ESPER ÜRÜN



Yapı Mütcahhidi

ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.


**ŞENKA İNŞAAT TAAH.
ve TİC.LTD.ŞTİ.**

Güzelyurt Mah. M. Akif Ersoy Cad.No:8
Yakuplu / Beşiktaş / İSTANBUL
Beylikdüzü Y.D. 563 000 0000



Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57

Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	28.05.2007
Alındığı Yer	A8 BLOK **Pafta 419 Ada 26Parsel B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Laboratuvar	0163-İST
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Kayıt No	0163(KR)-1
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Rapor No	30.05.2007
		Rapor Tarihi	30.05.2007
		Deney Tarihi	30.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağırlık (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüktü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer
1	30.05.2007	1039	83	83	138	25.51	30.24	25.5	TEMEL
2	30.05.2007	1058	83	83	171	31.58			
3	30.05.2007	1030	83	82	200	37.04			
4	30.05.2007	1016	83	82	152	28.02			
5	30.05.2007	1051	83	83	140	25.97			
6	30.05.2007	1047	83	82	180	33.33			
1	30.05.2007	1056	83	83	142	26.16	33.65	25.5	BODRUM KAT
2	30.05.2007	1053	83	83	222	41.1			
3	30.05.2007	1029	83	82	186	34.3			
4	30.05.2007	1020	83	82	202	37.28			
5	30.05.2007	1050	83	82	202	37.26			
6	30.05.2007	1024	83	82	140	25.8			
1	30.05.2007	1047	83	82	208	38.36	37.55	25.5	ZEMİN KAT
14	30.05.2007	1054	83	83	230	42.48			
15	30.05.2007	1033	83	82	172	31.82			
16	30.05.2007	1025	83	82	144	26.68	35.87	25.5	1 NORMAL KAT
17	30.05.2007	1013	83	82	193	35.62			
18	30.05.2007	1058	83	83	245	45.32			
19	30.05.2007	1028	83	82	172	31.71	29.43	25.5	2 NORMAL KAT
20	30.05.2007	1025	83	82	137	25.33			
21	30.05.2007	1048	83	83	169	31.26			

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{Ek}=30 \text{ N/mm}^2$ $f_{Sk}>f_{Ek}+3=33 \text{ N/mm}^2$

ASLI GİBİDİR

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz,üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alman örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:

ONAYLAYAN:

Deney Sorumlusu


Mesut BOZKURT
İNS. MÜHENDİSİ

Nazım AYDIN
İns. Müh.
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128




Yeni Mah. Çimen Sok. No:24
BAĞCILAR İSTANBUL
Tel:0212 630 85 40 - 0 212 630 44 18
Faks:0212 630 36 04

**KAROT NUMUNESİ BASINÇ
DAYANIM RAPORU
(İLKE Rapor No: DR.11/A)**



Belge No:57



Belge No
12 300 0086

Proje Dayanımı (C)	C-25	Karot Alma Tarihi	28.05.2007
	A 8 BLOK	Laboratuvar	0163-İST
Alındığı Yer	** Pafta 419 Ada 26Parsel	Kavut No	
	B.ÇEKMECE/İSTANBUL	Rapor No	0163(KR)-(2)
Proje Adı	SELİNKENT KOOP	Rapor Tarihi	30.05.2007
Müteahhit/Müşteri Firma	VATAN YAPI	Deney Tarihi	30.05.2007

SİLİNDİR KAROT NUMUNELERİNE AIT BASINÇ DAYANIMLARI

Karot No	Karot Kırılma Tarihi	Ağır. (gr)	Ort. Karot Çapı (d) (mm)	Başlıklama Sonrası Yükseklik (h)(mm)	Karot Kırılma Yüktü (P) (kN)	Karot Dayanımı f _{Sil.100} (N/mm ²)	Deney Ortalaması (N/mm ²)	Seri Mukavemetinin En Düşük Değeri (N/mm ²)	Num. Alındığı Yer	
1	30.05.2007	1022	83	82	160	29.52	27.72	25.5	3.KAT	4-A AKSI KOLON
2	30.05.2007	1054	83	83	140	25.94				6-D-C AKSI KİRİŞ
3	30.05.2007	1044	83	83	150	27.69				6-A-B AKSI KİRİŞ
1	30.05.2007	1010	83	83	148	27.37	29.82	25.5	4.KAT	8-D' AKSI PERDE
2	30.05.2007	1029	83	83	149	27.46				3-C AKSI PERDE
3	30.05.2007	1016	83	82	187	34.62				4-D-C AKSI KİRİŞ
1	30.05.2007	1022	83	82	150	27.75	29.34	25.5	5.KAT	5-B-C AKSI PERDE
2	30.05.2007	1046	83	83	182	33.6				4-A AKSI KOLON
3	30.05.2007	1014	83	82	144	26.67				6-A-B AKSI KİRİŞ
1	30.05.2007	1020	83	82	172	31.87	34.22	25.5	6.KAT	8-C AKSI PERDE
2	30.05.2007	1057	83	83	201	37.21				1-D' AKSI KOLON
3	30.05.2007	1058	83	83	182	33.58				4-6-D' AKSI KİRİŞ
1										
2										
3										
4										

ŞARTNAME LİMİTLERİ (TS 10465/Kasım 1992): $f_{EK} = 30 \text{ N/mm}^2$ $f_{SK} > f_{EK} + 3 = 33 \text{ N/mm}^2$

AÇIKLAMALAR :

Not 1: Karotta F_{skort} 'nın % 85 'i Alınır.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Not 3 : Bu Rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 4: Alınan örneklerin (numunelerin) yüksekliğinin çapına eşit ($h=d$) veya yüksekliğin çapına göre en fazla + %10 içerisinde olması sağlanmıştır.

Not 5 : Karot Numunelerine ait tüm işlemler ile ilgili TS 10465 ve TS EN 12390-3 Nisan 2003 Standartlarının ön gördüğü kriterler içerisinde yapılmıştır.

Not 6 : Beton Test Çekici Deneyi Yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN:	ONAYLAYAN:	Nazım AYDIN
Mesut BOZKURT İNŞ. MÜHENDİSİ		İnş. Mm Laboratuvar Denetçisi Belge No: 5128
Deney Sorumlusu		

ASLI GİBİDİR

Nazım AYDIN
İnşaat Mühendisi
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 5128